

karta techniczna



CENTRUM KLEJÓW I USZCZELNIEŃ

Aleja Matek Polskich 39
93-337 Łódź

www.kleje-przemyslowe.pl
www.multibond.pl
e-mail: biuro@kleje-przemyslowe.pl

tel. +48 42 645 75 40, 41 fax: 42

MULTIBOND-ultra Stick BA Универсальная уплотнительная лента, покрытая с одной стороны алюминиевой фольгой.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

MULTIBOND-ultra Stick BA – это гибкая клейкая герметизирующая лента на основе бутилкаучука. Лента состоит из самоклеящейся пластично-эластичной бутилкаучуковой массы с высокой прочностью сцепления и с одной стороны приклеена к слою искусственного волокна, покрытому алюминиевой фольгой, устойчивой к разрыву и воздействию УФ-лучей и воздействию внешним факторам. Благодаря высокой устойчивости к диффузионному поглощению водяного пара он действует как блокатор пара.

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ:

Лента универсального применения. Применяется в следующих случаях:

- герметизация сварных и нахлесточных швов внутри и снаружи (металлоконструкции, контейнеры, зимние сады, теплицы, системы кондиционирования, вентиляции, водосточные желоба),
- ремонт или восстановление трещин и швов (прачечные, автомойки),
- герметизация соединений, сварных швов и соединений, где герметичность необходима из-за диффузии водяного пара или газов (вентиляция, кондиционирование, низкотемпературные дымоходы).
- ремонт треснувшей фольги, пластиковых резервуаров для воды и т. д.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Места контакта элементов должны быть сухими, очищенными от пыли, жира и песка, а также от других элементов, снижающих адгезию (например, антиадгезивные средства), и грязи. Сильнопористые поверхности (бетон, цементные плиты, штукатурка, каменная кладка и т.п.) рекомендуется грунтовать.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

MULTIBOND-Stick BA разматывается с катушки и обрезается до нужной длины. После снятия защитной фольги ленту приклеивают к основе и тщательно прижимают (особенно это важно для соединений внахлест). Увеличение начальной адгезии достигается за счет использования прижимного ролика.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Химическая основа: бутилкаучук.
Цвет: клей – черный, верхний слой – серый
Температура применения: от 5°C до 40°C.
Рабочая температура: от -40°C до +80°C (при низкой температуре масса становится твердой и плохо клейкой, при высокой температуре – мягкой и высококлеящейся)
Плотность уплотнительной массы: 1,2 г/см³
Содержание твердых веществ: 100%
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: хорошая
Температура хранения: от 10°C до 25°C.
Срок хранения: 24 месяца в оригинальной упаковке.

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ:

Имеет сопротивление к:
этилгликоль, водный раствор NaCl 3%, вода 20°C, цементная суспензия.

Нет сопротивления:

масла, бензин, уксусная кислота, фосфорная кислота, азотная кислота, соляная кислота, серная кислота, толуол, ксилол, метилхлорид, бензол.

УПАКОВКА:

Размеры лент (ширина/толщина/длина):
50мм/0,8мм/25м,
60мм/0,8мм/25м,
70мм/0,8мм/25м,
100мм/0,8мм/25м.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед применением состава прочтите меры предосторожности и рекомендации по безопасности, содержащиеся в паспорте безопасности продукта. Также в случае продуктов, не подлежащих обязательной маркировке, следует соблюдать общие меры предосторожности, связанные с использованием химикатов, из соображений безопасности труда.



Dane techniczne zawarte w powyższej karcie mają charakter jedynie informacyjny, są podane rzetelnie oraz są wynikiem badań i doświadczeń producenta jak również użytkowników produktów. Producent w żaden sposób nie może odpowiadać za skutki działania użytkowników produktów, ponieważ nie ma na nie najmniejszego wpływu. Zaleca się wykonanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

